

SODEPRESS

MORTIER D'IMPERMEABILISATION

- *Mortier constitué de liant hydraulique (ciment), de sable siliceux très pur et d'additifs appropriés.*
- *Son application permet d'obtenir :*
 - * *une adhérence parfaite à la plupart des supports.*
 - * *une parfaite imperméabilisation.*
 - * *un maintien des échanges gazeux.*

UTILISATIONS :

SODEPRESS GRIS est utilisé pour l'étanchéité de tous locaux humides, les soubassements et arases de fondation, les tunnels, le traitement des infiltrations et des remontées capillaires.

APPLICATIONS :

PREPARATION :

SODEPRESS GRIS est prêt à l'emploi et à gâcher avec de l'eau (7.2 L par sac de 25 kg).

Le gâchage s'effectue de façon manuelle ou mécanique pendant 3 à 4 minutes de façon à obtenir un mélange onctueux et sans grumeaux.

Durée limite d'emploi du mélange : 1 h à 20°C

Température d'application : 5°C à 40°C

Nature des supports : bétons, mortiers, briques, pierre, maçonneries enduites ou non.

ETAT DES SUPPORTS :

Propres, sains, dépoussiérés de toutes parties friables, préalablement humidifiés à refus (mais sans flaque lors de l'application), non gelés et âgés d'au moins 28 jours.

Ne pas appliquer sur des supports gelés.

Application à la brosse ou au rouleau.

Epaisseur totale : > 3 mm.

DOSAGE :

En moyenne selon l'état de surface du support : 1 à 2 kg/m²/mm d'épaisseur de produit gâché.

PERFORMANCES :

Mesure de perméabilité : PV N°86/532-6-562 du CEBTP.

Adhérence sur béton et parpaings : PV N°86/532-6-562 du CEBTP.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : poudre - Couleur : grise - Stockage : 1 an à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT : Disponible en seau de 25kg

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles