

BITURROUTE

ENROBE À FROID

NOIR (code D001) ou ROUGE (code D002)

- Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume pour surfaces en bitume et en béton.
- Les facilités de manipulation, de conservation, et de mise en place permettent de rendre de nombreux services dans tous les domaines d'application.
- S'applique même sur support humide et simplement selon la méthode : nettoyer-posser-compact-circuler.
- Enrobé bitumineux à froid, prêt à l'emploi, applicable sans primaire de caractéristiques comparables à celles des Tapis Sables à chaud.
- Conditionné en seaux plastique de 25 kilos, permet un stockage prolongé (24 mois environ).

UTILISATIONS :

BITURROUTE se prête à presque toutes les confections et réparations des revêtements de sols extérieurs et intérieurs (Bétons, Enrobés, Bitumes, Goudrons, Asphaltes....).

Réparations ponctuelles et rapides. / Réparation des nids de poules. / Rebouchage des tranchées. / Scellement des regards. / Voies à fortes circulations. / Support et protection des canalisations, et tuyauteries. / Cours d'usines, entrepôts. / Aires de jeux. / Trottoirs, allées piétonnes.

MODE D'EMPLOI :

Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher, si possible, faire des angles droits et un décaissement régulier compris entre 3 et 5 cm.

Verser le produit dans le trou en débordant d'un centimètre.

Egaliser avec une pelle ou un râteau.

Compacter à l'aide d'un rouleau, d'une plaque vibrante ou d'une dame.

CARACTERISTIQUES :

Grade bitume : 70/100.

pH : 2,2 à 2,6.

Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/8, 0/10.

Densité : 1,6 à 1,9 (non compacté) / 2 à 2,3 (compacté).

Cov < 1% (Noir). / Cov < 1,2% (Rouge).

Code douanier 2715 000 00.

Conforme à la norme XP 18-545 (Granulats).

Conforme aux normes EN 12697-1 (Teneur en liant) et EN12697-2 (Détermination de la granulométrie).

Consommation : 20 kg/m² sur 1 cm d'épaisseur.

Conservation : 2 ans - Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles