

TIXOLHITE

PEINTURE FACADE A LA PLIOLITE

- Peinture acrylique en phase solvant, thixotrope, pour la protection et la décoration des maçonneries.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur (travaux sur maçonnerie), ravalement d'immeubles (même en ambiance agressive, marine ou industrielle).
- 3 références couleurs disponibles.

UTILISATIONS :

TIXOLHITE est destiné au ravalement d'immeubles, y compris en ambiance agressive (marine ou industrielle).

TIXOLHITE s'emploie sur tous les supports classiques du bâtiment (neufs ou recouverts d'anciennes peintures), sur le ciment (même frais), le béton, la brique, les métaux ferreux recouverts d'un primaire antirouille.

TIXOLHITE peut servir en tant que produit de finition comme sous-couche d'impression isolante.

Sur demande, TIXOLHITE peut être traité fongicide. (Sur fonds déjà peints, la microporosité ne joue plus si la peinture existante n'est pas elle-même microporeuse).

MODE D'EMPLOI :

PREPARATION DES FONDS :

Les supports et modalités d'application doivent être conformes aux Directives de Travail Unifiées (D.T.U. 59/1).

Sur fonds solides, propres et sains, exempts de gras et de poussière :

Application de 2 couches de TIXOLHITE, de préférence à la brosse ou au rouleau.

1ère couche : TIXOLHITE dilué de 5 à 10% (sur fond déjà peint diluer à 3-5%) à raison de 200g/m².

2ième couche : TIXOLHITE non dilué à raison de 250 g/m².

Sur fonds anciens, farinant ou de solidité douteuse, après brossage ou lavage haute pression et séchage complet, appliquer une sous-couche de FIXATEUR INCOLORE (nous consulter).

Sur fonds anciens, en présence de moisissures, appliquer une solution aseptisante (nous consulter).

Application : brosse, rouleau

Dilution et nettoyage du matériel : NP28

Séchage :

Pour les conditions :

Hygrométrie 60%

Température 20°C et pour une épaisseur de 40µm feuil sec

Le temps de séchage sera :

Sec au toucher : 2 heures

Recouvrable : 24 heures

Rendement théorique sur support lissé non absorbant :

4 à 5 m² / litre

6 à 8 m² / litre

Peut descendre à 2 m² / kg sur support très poreux ou à relief très accentué. Ne pas appliquer à basse température : l'épaississement important requiert une trop forte dilution.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Blanc SP, Ivoire E5 51 et Pierre E6 11.

Aspect du film sec : mat

Viscosité : peinture thixotrope

Densité : 1.60 (+/- 0.02) à 20°C

Extrait sec en poids : 70% (+/- 2)

Classement au feu NF P 92507 - M 1 sur support incombustible

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles