

DecoBois

LASURE D'IMPRÉGNATION

- *Traitement lasure en phase solvant, non filmogène et très pénétrant.*
- *Produit spécifique pour la protection et la décoration des bois intérieur / extérieur.*
- *Composé d'un biocide peu toxique, indélévable qui assure une défense efficace et durable contre les fongis, le bleuissement, les champignons lignivores et les moisissures qui dégradent l'aspect visuel du bois.*
- *Insecticide de contact très actif et insoluble dans l'eau, il prévient les attaques des insectes xylophages.*

Met en valeur le bois en même temps qu'il le protège. Il en avive la teinte naturelle ou la change à volonté en faisant apparaître les effets du veiné, mat ou satiné. Un filtre spécial anti UV transforme le composant ultra violet de la lumière du jour en chaleur inoffensive. Cet absorbeur indélévable reste actif toute la durée de vie du revêtement. **NB** : une lasure ne peut empêcher ni la perte de matière, ni la décohésion du bois, durs à sa destruction biologique, entraînant une diminution des performances mécaniques du bois (norme NFT63-001). La lasure ne s'écaille ni ne se craquelle dans le temps. Une simple couche d'entretien tous les ¾ ans suffit à son entretien (selon l'exposition au soleil et intempéries).

UTILISATIONS :

Utilisé pour la coloration et la protection préventive de la surface de toutes les boiseries, bois massif ou reconstitué bois de pays ou exotique : volets, poutres, portes, chalets, mobiliers de jardins, tonnelles, ...

MODE D'EMPLOI :

Préparation des fonds : **DECOBOIS** s'utilise directement sur le bois nu ou remis à nu, neuf ou ancien, sec et dépoussiéré. Les bois résineux ou tropicaux seront préalablement dégraissés au diluant cellulosique ou au SW100. Sur bois lasuré, un simple ponçage et dépoussiérage suffisent. Ne pas diluer **DECOBOIS** mais agiter avant et pendant l'emploi.

Application : brosse, rouleau.

Thixotropique : DECOBOIS se fluidifie par agitation avant emploi.

Dilution et nettoyage : SW100.

Séchage :	hors poussière : 1 heure	} Hygrométrie 60%	
	recouvrable : 12 heures		} Température 20°C
	sec : 24 heures		

Rendement moyen : 6 - 10 m²/L selon aspect et porosité du bois.

Intérieur : 1 ou 2 couches de DECOBOIS et éventuellement 1 couche de FINITION SATINE DECOBOIS.

Extérieur : 2 couches de DECOBOIS + 1 couche de FINITION SATINE DECOBOIS (recommandé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect du bois traité : mat à mat velouté (selon le nombre de couches)

Viscosité de livraison : 15 à 17 "coupe AFNOR N°4 à 20°C (légèrement gélifié)

Densité : 0.9 (+/-0.05) à 20°C

Conservation : 1 an en emballage fermé à l'abri des températures extrêmes

Le nombre de couche et la teinte initiale du bois lui-même influent fortement sur la coloration finale.

CONDITIONNEMENT : Disponible en pot de 5L et 25L

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles