SODECO

Traitements industriels
& Nettoyants techniques

BI-FIX

BI-COMPOSANT POUR COLLAGE ET REPARATIONS STRUCTURELS

- **Colle et répare les matériaux synthétiques (ABS, SMC, PVC, HPL, polyester, …), les métaux, le bois, le verre, la pierre, mélamine, …**
- **Super adhérence sur les métaux ferreux et non ferreux**
- **Durcissement rapide**
- **Résistance à la traction extrême : 60 N/mm²**
- **Bonne résistance aux UV et à la lumière**
- **Résiste bien aux solvants**
- **Résiste aux hautes températures**

UTILISATIONS :

INDUSTRIE:

- la réparation des matériaux synthétiques durs et flexibles
- le collage rapide de ABS, SMC, PVC, HPL, mélamine, bois, verre, pierre, ...
- idéal pour les ancrages chimiques dans le Gyproc, le béton cellulaire, Ytong, le béton, la pierre, le bois, ...
- pour les collages des plastiques difficiles

AUTOMOBILE:

- pour la réparation et le collage des matériaux synthétiques durs et flexibles, fibreux et non-fibreux, comme le polyester, les kits d'extension, les phares, les pare-chocs, ...
- convient pour peinture cuite au four 200°C - 20 min

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le **BI-FIX** à l'aide du pistolet fourni.
Mettre en œuvre une quantité suffisante selon la nature du collage ou de la réparation

Temps de travail : 5 minutes
Temps d'adhérence : 12-15 minutes
Manipulable après : 30 minutes

Plage T° application : +15°C à +20°C, en-dessous de 15 °C la polymérisation est plus lente et au-dessus de 20°C plus rapide que 5 minutes. Il est conseillé de ne pas appliquer en-dessous de 0°C.
Plage T° utilisation après polymérisation : - 35°C à +140°C (jusqu'à 200°C pendant 20 minutes max.).
Plage T° de stockage : +10°C à +20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Résistances aux forces : tractantes 60 N/mm2, coulissantes: 24 N/mm2, de frappe <20 KJ/mm2
Résistance constante aux températures: 150°C
Résistance chimique : la plupart des solvants, essence, diesel, les huiles, acides, anti-gel, ...
Résisnce aux UV
Adhérence sur inox, aluminium, lacques, vernis, bois, plexi, polycarbonate, PVC, fibre de verre, ABS, polyestère, acrylate, esthers vinylliques, uréthanes, ..
Couleur: noir - Peut être peint.
Conservation 12 mois au sec et à l'abri du gel.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION